

# KARTA TECHNICZNA

TECHNICAL CARD

DoP: 01/1 CE/Bla/06

**KALLISTO** BEIGE, BROWN, BLACK, CREAM, GRAPHITE, GREEN, GREY, LIGHT GREY 29,7x29,7x0,8 cm

PL WŁAŚCIWOŚCI  
EN FEATURES

DE MERKMALE  
UA ВЛАСТИВОСТІ

WYMIAR I JAKOŚĆ POWIERZCHNI / DIMENSION AND SURFACE QUALITY /  
DIMENSION UND OBERFLÄCHENQUALITÄT / РОЗМІРИ І ЯКІСТЬ ПОВЕРХНІ

metoda badawcza  
test method  
testverfahren  
метод випробувань

EN 14411 grupa Bla,  
EN 14411 group Bla,  
EN 14411 gruppe  
Bla,  
EN 14411 rpya Bla,

parametry Cersanit S.A.  
Cersanit S.A. parameters  
Cersanit S.A. parameter  
параметри Cersanit S.A

|                                                                                     |                                                                                   |                |                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PL Długość i szerokość<br>EN Length and Width                                       | DE Länge und Breite<br>UA Довжина і ширина                                        | EN ISO 10545-2 | max. ± 0,6 % / ± 2,0 mm | max. 0,27 % / ± 0,8 mm<br>(w obrębie grupy wymiarowej /<br>within a dimension group) |
| PL Grubość<br>EN Thickness                                                          | DE Stärke<br>UA Товщина                                                           | EN ISO 10545-2 | max. ± 5 % / ± 0,5 mm   | ±5 % / ± 0,5 mm                                                                      |
| PL Krzywizna boków (luneta)<br>EN Straightness of sides                             | DE Geradheit der Kanten<br>UA Кривизна сторін                                     |                | max. ± 0,5 % / ± 1,5 mm | max. ±0,20 % / ± 0,6 mm                                                              |
| PL Odchylenie od kąta prostego<br>EN Rectangularity                                 | DE Rechtwinkligkeit<br>UA Прямокутність                                           |                | max. ± 0,5 % / ± 2,0 mm | max. ±0,37 % / ± 1,1 mm                                                              |
| PL Płaskość powierzchni (środek i krawędź)<br>EN Surface Flatness (Center and Edge) | DE Oberflächenebenheit (Mitte und Rand)<br>UA Рівність поверхні (середина і край) |                | max. ± 0,5 % / ± 2,0 mm | max. ±0,24 % / ± 0,7 mm                                                              |
| PL Jakość Powierzchni<br>EN Surface Quality                                         | DE Oberflächenbeschaffenheit<br>UA Якість поверхні                                |                | min. 95 %               | min. 97 %                                                                            |

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE / PHYSICAL PROPERTIES /  
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

|                                                               |                                                                   |                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PL Nasiąkliwość wodna<br>EN Water Absorption                  | DE Wasseraufnahme<br>UA Водопоглинання                            | EN ISO 10545-3                      | E <sub>b</sub> ≤ 0,5 %                  | E <sub>b</sub> ≤ 0,15 %                                                                                                                                                                                                          |
| PL Siła łamiąca<br>EN Breaking Strength                       | DE Bruchfestigkeit<br>UA Сила ламання                             | EN ISO 10545-4                      | min. 1300 N                             | min. 1500 N                                                                                                                                                                                                                      |
| PL Wytrzymałość na zginanie<br>EN Modulus of Rupture          | DE Biegefestigkeit<br>UA Витривалість на згинання                 | EN ISO 10545-4                      | min. 35 N/mm <sup>2</sup>               | min. 45 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                        |
| PL Ścieralność wgłębna<br>EN Deep Abrasion                    | DE Widerstand gegen Tiefenverschleiß<br>UA Глибоке стирання       | EN ISO 10545-6                      | max. 175 mm <sup>3</sup>                | max.120 mm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                          |
| PL Odporność na szok termiczny<br>EN Thermal Shock Resistance | DE Temperaturwechselbeständigkeit<br>UA Стійкість термічна        | EN ISO 10545-9                      | Spełnia / Pass                          | Spełnia / Pass                                                                                                                                                                                                                   |
| PL Odporność na pęknięcia woskowate<br>EN Frost Resistance    | DE Widerstand gegen Glasurrisse<br>UA Стійкість до тріску глазурі | EN ISO 10545-11                     | Spełnia / Pass                          | Spełnia / Pass                                                                                                                                                                                                                   |
| PL Mrozoodporność<br>EN Frost Resistance                      | DE Frostbeständigkeit<br>UA Морозостійкість                       | EN ISO 10545-12                     | Spełnia / Pass                          | Spełnia / Pass                                                                                                                                                                                                                   |
| PL Poślizg<br>EN Slipperiness                                 | DE Rutschfestigkeit<br>UA Стійкість до ковзання                   | CEN/TS 16165 (annex B)<br>DIN 51130 | Wartość deklarowana /<br>Declared value | R10                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               |                                                                   | CEN/TS 16165 (annex A)<br>DIN 51097 |                                         | NPD                                                                                                                                                                                                                              |
| PL Siła wiązania/adhezja<br>EN Bond Strength                  | DE Verbundfestigkeit<br>UA Сила зчеплення/адhezія                 | EN 12004:2007                       | Wartość deklarowana /<br>Declared value | kleje cementowe / cementitious<br>adhesives 0,5 N/mm <sup>2</sup><br>kleje dyspersyjne / dispersion adhesives ≥<br>1 N/mm <sup>2</sup><br>kleje z żywic reaktywnych / adhesives<br>made of reactive resins ≥ 2 N/mm <sup>2</sup> |
| PL Reakcja na ogień<br>EN Reaction to fire                    | DE Brandverhalten<br>UA Вогнестійкість                            | -                                   | Klasa A1 lub A1 <sub>FL</sub><br>/      | A1, A1 <sub>FL</sub>                                                                                                                                                                                                             |

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA / CHEMICAL RESISTANCE /  
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT / ХІМІЧНА РЕЗЮМЕ

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                    |                                         |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PL Odporność na plamienie<br>EN Staining Resistance                                                                          | DE Fleckbeständigkeit<br>UA Стійкість до забруднення                                                                                                           | EN ISO 10545-14                    | Wartość deklarowana /<br>Declared value | klasa / class 5                                                                  |
| PL Odporność na chemikalia domowego użytku i sole do basenów<br>EN Resistance to household chemicals and swimming pool salts | DE Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbecken)<br>UA Стійкість до побутових хімічних речовин і засобів для чищення басейнів | EN ISO 10545-13                    | min. klasa B / min.<br>class B          | klasa / class A(V)                                                               |
| PL Odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu<br>EN Resistance to low concentrations of acids and alkalis                  | DE Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration<br>UA Стійкість до кислот і лугів низької концентрації                                    | EN ISO 10545-13<br>EN ISO 10545-15 | Wartość deklarowana /<br>Declared value | klasa / class ULA(V)                                                             |
| PL Odporność na kwasy i zasady o dużym stężeniu<br>EN Resistance to high concentrations of acids and alkalis                 | DE Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit hoher Konzentration<br>UA Стійкість до кислот і лугів високої концентрації                                        |                                    | Wartość deklarowana /<br>Declared value | klasa / class UHA(V)                                                             |
| PL Uwalnianie Kadmu i Ołowiu<br>EN Lead and Cadmium release                                                                  | DE Abgabe von Blei und Cadmium<br>UA Виділення свинцю та кадмію                                                                                                |                                    | Wartość deklarowana /<br>Declared value | Kadm / Cadmium ≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup><br>Ołów / Lead ≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup> |

**KARTA TECHNICZNA**

TECHNICAL CARD

DoP: 01/1 CE/Bla/06

**KALLISTO** BEIGE, BROWN, BLACK, CREAM, GRAPHITE, GREEN, GREY, LIGHT GREY 29,7x29,7x0,8 cm