cersanit opoczno 1883

Kielce, 22.09.2020

KARTA TECHNICZNA

TECHNICAL CARD

DoP: 10CE/BIa/05

OPTIMUM SKIRTING CREAM, GRAPHITE, GREY, LIGHT GREY 7,2x59,8 x 0,8 cm

PL WŁAŚCIWOŚCI EN FEATURES DE MERKMALE UA ВЛАСТИВОСТІ	metoda badawcza test method testverfahren метод випробувань	EN 14411 grupa BIa, EN 14411 group BIa, EN 14411 gruppe BIa, EN 14411 група BIa,	parametry Cersanit S.A. Cersanit S.A. parameters Cersanit S.A. parameter параметри Cersanit S.A.
WYMIAR I JAKOŚĆ POWIERZCHNI / DIMENSION AND SURFACE QUALITY / DIMENSION UND OBERFLÄCHENQUALITÄT / РОЗМІРИ І ЯКІСТЬ ПОВЕРХНІ			
PL Grubość EN Thickness DE Stärke UA Товщина	EN ISO 10545-2	max. ± 5 % / ± 0,5 mm	±5 % / ± 0,5 mm
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE / PHYSICAL PROPERTIES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ			
PL Nasiąkliwość wodna EN Water Absorption DE Wasseraufnahme UA Водопоглинання	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5$ %	$E_b \leq 0,15$ %
PL Odporność na szok termiczny EN Thermal Shock Resistance DE Temperaturwechselbeständigkeit UA Стійкість термічна	EN ISO 10545-9	Spełnia / Pass	Spełnia / Pass
PL Odporność na pęknięcia włoskowate EN Crazing Resistance DE Widerstand gegen Glasurrisse UA Стійкість до тріску глазурі	EN ISO 10545-11	Spełnia / Pass	Spełnia / Pass
PL Mrozoodporność EN Frost Resistance DE Frostbeständigkeit UA Морозостійкість	EN ISO 10545-12	Spełnia / Pass	Spełnia / Pass
PL Siła wiązania/adhezja EN Bond Strength DE Verbundfestigkeit UA Сила зчеплення/адгезія	EN 12004:2007	Wartość deklarowana / Declared value	kleje cementowe / cementitious adhesives 0,5 N/mm^2 kleje dyspersyjne / dispersion adhesives ≥ 1 N/mm^2 kleje z żywic reaktywnych / adhesives made of reactive resins ≥ 2 N/mm^2
PL Reakcja na ogień EN Reaction to fire DE Brandverhalten UA Вогнестійкість	-	Klasa A1 lub $A1_{FL}$ / Class A1 or $A1_{FL}$	A1, $A1_{FL}$
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA / CHEMICAL RESISTANCE / CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT / ХІМІЧНА РЕЗЮМЕ			
PL Odporność na plamienie EN Staining Resistance DE Fleckbeständigkeit UA Стійкість до забруднення	EN ISO 10545-14	min. klasa / min. class 3	klasa / class - 5
PL Odporność na chemikalia domowego użytku i sole do basenów EN Resistance to household chemicals and swimming pool salts DE Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbecken) UA Стійкість до побутових хімічних речовин і засобів для чищення басейнів	EN ISO 10545-13	min. klasa / min. class B	klasa / class UA(V)
PL Odporność na kwasy I zasady o małym stężeniu EN Resistance to low concentrations of acids and alkalis DE Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration UA Стійкість до кислот і лугів низької концентрації	EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-15	Wartość deklarowana / Declared value	min. klasa / class ULB(V)
PL Odporność na kwasy I zasady o dużym stężeniu EN Resistance to high concentrations of acids and alkalis DE Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit hoher Konzentration UA Стійкість до кислот і лугів високої концентрації		Wartość deklarowana / Declared value	min. klasa / class UHB(V)
PL Uwalnianie Kadmu i Ołowiu EN Lead and Cadmium release DE Abgabe von Blei und Cadmium UA Виділення свинцю та кадмію		Wartość deklarowana / Declared value	Kadm / Cadmium ≤ 0,07 mg/dm^2 Ołów / Lead ≤ 0,8 mg/dm^2

CERSANIT S.A
25-323 Kielce, Al. Solidarności 36
tel.: + 48 /41/ 315 80 04
fax: + 48 /41/ 315 80 06
www.cersanit.com

Kierownik ds. Jakości
Anna Niemirska